

マリシールシステム



高耐久性ウレタン防水システム

シームレスで長期的な
防水性を実現

耐摩耗性・耐衝撃性に
優れる

-30℃～+90℃でも
高耐久性を維持

下地を選ばない

水蒸気透過性がある
↓
塗膜のふくれが少ない

耐候性に優れる

■ 施工実績



■ 用途

- ・ 公共の歩行場所（競技場等）の防水
- ・ 屋外駐車場の防水
- ・ 強い摩擦にさらされた面の防水

■ マリシール420テクニカルデータ

引張強度	> 5 N/m ²
伸び率	> 800 %
水蒸気透過率	> 25 g/m ² ・day
マリシール250に対する接着力 (マリシール250のコンクリートに対する接着力)	> 2 N/m ² > 4 N/m ²
硬度	30
軽度の歩行ができるまでの時間	12時間
紫外線加速器テスト	変化なし
耐薬品性	酸・アルカリ(5%水溶液)、洗剤、海水、潤滑油など

仕様

